

**Branntrygt Tre****UTVENDIG KLEDNING**

Moelven Langmoen AS, avd. Moelv  
Postboks 164  
2391 Moelv

Tlf: + 47 62 33 27 00  
Faks: + 47 62 33 27 89  
[www.wood.moelven.com](http://www.wood.moelven.com)

**Brannteknisk klassifisering** NS-EN 13501-1 / B-s<sub>2</sub>,d<sub>0</sub>

**Standardiseringslisens nr.** NEMKO Certification Systems Lisens nr. 1096

**Andre klassifiseringer** NS 3180 for trelast

Panelene er impregnert, tørket og merket på baksiden iht spesielle bestemmelser nr. SBC NO 041 gitt av Norwegian Certification System AS.

**MATERIALSPESIFIKASJON**

Produktbeskrivelse : Utvendig kledning  
Treslag : Gran  
Profil : Ihht standard profiler i prisliste, eller spesialproduserte profiler  
Dimensjon : Ihht standard trelastdimensjoner  
Kvalitet / sortering : Klednings kvalitet

**LAGRING OG HÅNDTERING FØR MONTASJE**

Branntrygt tre må lagres tørt og luftig på byggeplass / lager før bruk  
Branntrygt tre må ikke utsettes for fuktighet under laging.

**MONTERING**

Branntrygt tre skal ikke stå i jordkontakt, eller direkte kontakt med fuktighet, kledningen skal luftes på baksiden, min. 22mm. Se ellers Byggdetaljblad for utvednig kledning.  
Not / fjær er høvlet "romslige" da branntrygt tre sveller under impregnering og blir hardere og sprøere etter tørking.  
Ved kapping skal endeflater grunnes og beises så fort som mulig, både ved skjøter og ender av bordet.  
Rustfrie eller galvaniserte festemidler  
Avfall / avkapp kan komposteres på fylling.

**ETTERBEHANDLING**

Utvendig kledning leveres grunnet 1 strøk GORI 731, i farge 150 Lys Gul (532 Dekkhvit) som standard, og kan også fåes med ett av to påkrevde toppstrøk. (Andre standard grunninger; 056 Gul, 025 Rørosrød, 001 Hvit.)

Grunnet kledning skal overbeises 2 strøk med whitespritholdige, alternativt vannfortynnbar oljemaling fra anerkjente malingsprodusenter. Leveres kledningen med ett strøk over grunningen, skal denne behandles med ett strøk. Behandlingen bør/skal utføres så fort som mulig, og senest innen 3 måneder etter montering.

**VEDLIKEHOLD**

Kledning/overflate inspiseres hvert år. Skader i overflater rengjøres og oljebeises umiddelbart, for å unngå utfelling av brannhemmer og opptak av fukt.  
Overmales med whitespritholdige, alternativt vannfortynnbar oljemaling fra anerkjente malingsprodusenter hvert 3-5 år, eller når vedlikehold er nødvendig.  
ellers som for uimpregnert trekledning. Kledning må rengjøres før ny påføring av overflatebehandling.

**VEDLEGG**

**SERTIFISERINGS LISENS NR. 1096 FRA NEMKO CERTIFICATION SYSTEM**

**DATO:**

**SIGNATUR:**